

# Мистецтво створення естетики



## Fujirock® EP Classic и Premium

### Fujirock® EP - Classic

- 890222 Золотисто-Коричневий, упаковка 5 кг
- 890226 Золотисто-Коричневий, упаковка 12 кг
- 890225 Бежевий Топаз, упаковка 5 кг



### Fujirock® EP - Premium

- 890364 Пастельний Жовтий, упаковка 4 кг
- 890365 Пастельний Жовтий, упаковка 11 кг
- 890366 Полярний Білий, упаковка 4 кг
- 890367 Інка Коричневий, упаковка 4 кг
- 890368 Титановий Сірий, упаковка 4 кг



GC Fujirock® EP Classic	
Золотисто-Коричневий / Бежевий Топаз	
Співвідношення Порошок / Рідина	100 г / 20 мл
Ручне змішування	15 сек.
Змішування у вакуумному міксері	45 сек.
Час твердіння	10-13 хв.
Час видалення з відбитку	30-40 хв.
Коефіцієнт розширення (через 2 г)	≤ 0.09 %
Міцність на стиснення	≈ 53 МПа

GC Fujirock® EP Premium	
Пастельний Жовтий / Полярний Білий / Інка Коричневий / Титановий Сірий	
Співвідношення Порошок / Рідина	100 г / 20 мл
Ручне змішування	15 сек.
Змішування у вакуумному міксері	45 сек.
Час твердіння	9-12 хв.
Час видалення з відбитку	25-35 хв.
Коефіцієнт розширення (через 2 г)	≤ 0.09 %
Міцність на стиснення	≈ 60 МПа

## Base Stone

### Base Stone

- 890228 Теракотовий Червоний, упаковка 12 кг
- 890229 Королівський Синій, упаковка 12 кг



Base Stone		
Теракотовий Червоний / Королівський Синій		
	Рідкий Стан	Тиксотропний Стан
Співвідношення Порошок / Рідина	100 г / 26 мл	100 г / 21 мл
Ручне змішування	15 сек.	15 сек.
Змішування у вакуумному міксері	45 сек.	45 сек.
Час твердіння	9 хв.	7,5 хв.
Час видалення з відбитку	30-40 хв.	30-40 хв.
Коефіцієнт розширення (через 2 г)	≤ 0.08 %	≤ 0.08 %
Міцність на стиснення	≈ 45 МПа	≈ 50 МПа

Усі упаковки легко відкриваються та щільно закриваються пластиковою кришкою, що забезпечує герметичний захист від вологи.

**GC EUROPE N.V.**  
Head Office  
Researchpark  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33  
B-3001 Leuven  
Tel. +32.16.74.10.00  
Fax. +32.16.40.48.32  
info@gceurope.com  
www.gceurope.com

**GC EUROPE N.V.**  
GCEEO Ukraine  
04071 м. Київ,  
вул. Костянтинівська 32, оф. 11  
Тел.: (044) 463.62.66  
ukraine@eeo.gceurope.com  
www.eeo.gceurope.com

Офіційний дистриб'ютор  
компанії GC в Україні:  
Група компаній "КРИСТАР"  
04071, м. Київ,  
вул. Межигірська, 50, оф. 1  
Тел/Факс: (044) 503-11-11  
info@kristar.ua  
www.kristar.ua

Z L L F UA 5 28 10417



GC Fujirock® EP Classic  
GC Fujirock® EP Premium  
GC Base Stone

Сімейство  
гіпсів  
від GC

Естетика  
починається тут



